

DESKRIPSI PRODUK

NIPPE FLINKOTE UNDERSEAL SPRAY adalah cat dasar sebagai anti korosi yang terbuat dari resin hidrokarbon, bitumen, pigmen anti karat, serta mineral fiber yang tahan panas. Memiliki keunggulan anti-karat, peredam suara, penolak panas, penahan panas, penambal bocor serbaguna, daya rekat sangat baik, tahan gesekan/benturan, dan dapat digunakan sebagai lapisan primer. Cocok digunakan pada besi, seng, asbes, plastik, beton, kayu dan berbagai substrat lainnya.

**REKOMENDASI
PENGUNAAN**

NIPPE FLINKOTE UNDERSEAL SPRAY sangat cocok digunakan pada sasis mobil/motor, tutup mesin, bagian bawah/kolong (*undercarriage*), ruang mesin, bonet, *gear box*, tangki bensin, badan samping mobil, dan aksesoris mobil lainnya. Mendukung kenyamanan berkendara dan melindungi bagian kendaraan dalam waktu yang lama dengan hasil yang halus, merata, anti-karat, meredam suara dan getaran, serta tahan panas. Cocok pula untuk bak kendaraan seperti pada bak truk, mobil sampah, dan lainnya.

Selain pada otomotif dan karoseri, dapat digunakan sebagai pelapis untuk pipa gas berbahan besi, pipa plastik, kapal (lantai dek dan dinding), gerbong kereta api, kontainer/kotak kargo, mesin industri, spandek, galvanis, konstruksi jembatan, dan lain sebagainya.

Penggunaannya yang serbaguna pun, cocok untuk cat dasar lapangan, atap, dek beton, bangunan, bagian luar tandon air, talang air, kotak salon, kotak *sound system* dan lain sebagainya.

SPESIFIKASI

Tipe Cat	: Hidrokarbon, <i>polyamide</i> , bitumen, mineral fiber tahan panas.
Warna	: Hitam.
Tampilan	: <i>Matt</i> .
Volume Solid	: $75 \pm 2\%$.
Berat Jenis (SG)	: 1.25 ± 0.05 Kg/L.
Daya Sebar Teoritis	: 12 - 14 m ² /liter/lapis.

**PERSIAPAN
PERMUKAAN**

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan sudah dicat.	Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat intercoat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.	Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat intercoat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.

**KONDISI SELAMA
PENGECATAN**

Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah 10°C dan kelembaban udara lebih dari 85%. Suhu permukaan baja minimum harus 3°C diatas titik embun udara sekitar.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi	: 45 – 55 µm (DFT) 71 – 86 µm (WFT)
Thinner	: Nippe 2000 Super Thinner
Pembersih	: Nippe 2000 Super Thinner

Air spray direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Kuas and roller direkomendasikan untuk stripe coating dan area yang sulit dijangkau. Cara aplikasi yang sesuai diperlukan untuk mencapai ketebalan lapisan yang ditentukan.



DETAIL APLIKASI

Air Spray	:	Tambahkan 70-100% thinner jika dibutuhkan		
Waktu Kering	:	25°C	30°C	40°C
Kering Sentuh		25 menit	20 menit	15 menit
Kering Keras		2 jam	1.5 jam	1 jam
Kering Sempurna		7 hari	7 hari	7 hari
Interval Pengecatan Selanjutnya		2.5 jam	2 jam	1.5 jam

Catatan: Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembapan udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

REKOMENDASI SISTEM PENGECATAN

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **NIPPE FLINKOTE UNDERSEAL SPRAY**:

Primer:

- Nippe Flinkote Underseal Spray

Intermediate:

- 1K Epoxy Filler
- 2K Hi Epoxy Filler

Cat Akhir:

- Bee Brand 1000/ Nippon 9000/ Platone 8000
- Nippe 2000/ Nippe Ototint
- Nippon Roof Coating/ Nipsea Acrylic Enamel
- Epoxyguard/ Nippon EA-4 Finish/ Nippon EA-9 Finish
- PU Recoatable Finish

Clear:

- Nippe 2000 222 Clear
- Nippon Acrylic Enamel Clear
- Nippon Hi-Gloss PU Clear

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi profesional.



KEMASAN

<u>Unit</u>	<u>Base</u>	
	Berat	Ukuran Wadah
1 KG	1 KG	1 KG

PENYIMPANAN

Umur Simpan: Base : 24 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.

**INFORMASI
KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN
LINGKUNGAN KERJA**

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS**JAKARTA (Head Office)**

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

SURABAYA

Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941