



DESKRIPSI PRODUK

SPOT-LESS PLUS SHEEN adalah cat interior dengan tampilan *sheen* yang lembut. Diformulasikan khusus dengan 5 teknologi inovatif untuk perlindungan keluarga yang sehat dan higienis. Teknologi *Anti-Stain* mampu membersihkan noda tanpa merusak lapisan cat. Teknologi *Air Guard* dapat menetralkan polutan formaldehida di udara sehingga rumah tetap bersih dan sehat. Dengan Teknologi *Silver-ion*, dapat membantu melindungi secara efektif dari berbagai jenis kuman seperti MRSA, *E.coli* dan *Staphylococcus aureus* untuk mencegah asma, flu, dan diare. Teknologi *Hi-Build* membuat lapisan cat lebih tebal sehingga mampu melindungi dinding interior dengan sangat baik. Teknologi *Colour Care* dapat memberikan tampilan warna yang lebih cerah dan hidup.

REKOMENDASI PENGUNAAN

SPOT-LESS PLUS SHEEN cocok digunakan pada substrat semen, plester, batu bata dan dinding fiber.

Tipe Cat	: Emulsi akrilik
Warna	: Putih dan berbagai warna lainnya
Tampilan	: <i>Sheen</i>
Berat Jenis (SG)	: 1.34 ± 0.03 Kg/L
Daya Sebar Teoritis	: 10 – 12 m ² /liter/lapis

PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan belum dicat	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya	Pastikan permukaan yang akan dicat benar-benar kering serta bebas dari debu, minyak, dan berbagai kotoran lainnya

KONDISI SELAMA PENGECATAN

Hindari pengecatan jika kadar alkali pada >pH9 dan kadar kelembaban >16% dengan protimeter atau >6 dengan elcometer.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi	: 30 – 40 µm (DFT).
Pelarut	: Air.
Pembersih	: Air.

S



DETAIL APLIKASI

Kuas/Roller	: Tambahkan 5 – 10% air jika dibutuhkan.		
Air Spray	: Tambahkan 20 – 30% air jika dibutuhkan.		
Airless Spray	: Tambahkan 0 – 10% air jika dibutuhkan.		
Waktu Kering	Suhu Permukaan	<u>25 °C</u>	<u>30 °C</u> <u>40 °C</u>
	Kering Sentuh	40 menit	30 menit 25 menit
	Kering Keras	1.5 jam	1 jam 30 menit
	Kering Sempurna	7 hari	7 hari 7 hari
	Interval Pengecatan Selanjutnya	2 jam	2 jam 2 jam

Catatan:

Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembaban udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

REKOMENDASI SISTEM PENGECATAN

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **SPOT-LESS PLUS SHEEN**:

Cat Dasar:

- ALKALI-KILLER SEALER WHITE
- 8200 PREMIUM INTERIOR SEALER

Cat Akhir:

- SPOT-LESS PLUS SHEEN

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi profesional.

KEMASAN

Unit	Base	
	Berat	Ukuran Wadah
0.9 L	0.9L	0.9L
2.5L	2.5L	2.5L
20L	20L	20L



PENYIMPANAN

Umur Simpan : 36 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.



INFORMASI KESELAMATAN, KESEHATAN, DAN LINGKUNGAN KERJA

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut.

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS**JAKARTA (Head Office)**

JI Ancol Barat I/A5/C No. 12

Jakarta 14430, Indonesia

T: (+62-21) 690 0546

F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540

E: enquiry@nipponpaint-indonesia.comwww.nipponpaint-indonesia.com**SURABAYA**

JI Raya Veteran No. 258

Gresik 61123

Jawa Timur, Indonesia

T: (+62-31) 398 1536

F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

JI Raya Subang, Desa Cijaya

Kec. Campaka, Purwakarta

Jawa Barat, Indonesia

T: (+62-264) 205 944-8

F: (+62-264) 205 941