

DESKRIPSI PRODUK

NIPPON EA4 FINISH adalah cat *top coat* 2 komponen berbahan epoksi amina untuk pengecatan permukaan baja dan semen yang memerlukan ketahanan terhadap bahan kimia, minyak, dan abrasi. Disarankan untuk aplikasi tidak terendam. Jika akan diaplikasikan pada baja, maka harus gunakan kombinasi dengan primer yang sesuai. Jika akan diterapkan di atas beton, permukaannya harus menggunakan cat dasar yang sesuai.

**REKOMENDASI
PENGGUNAAN**

NIPPON EA4 FINISH sangat cocok diaplikasikan pada lantai, jalur pipa, peralatan, mesin dan struktur baja lainnya di pabrik kimia, pembangkit listrik dan lain-lain.

SPESIFIKASI

Tipe	: <i>Epoxy amine adduct.</i>
Warna	: Putih & berbagai warna pilihan.
Tampilan	: <i>High-gloss.</i>
Volume Solid	: 51 ± 2%.
Berat Jenis (SG)	: 1.15 ± 0.05 Kg/L.
Daya Sebar Teoritis	: 6 - 10 m ² /liter/lapis.

**PERSIAPAN
PERMUKAAN**

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan sudah dicat dengan cat 2 komponen.	Top coat baru atau cat akhir baru: Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat intercoat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi. Top coat lama dengan lapisan yang luluh: Penghapusan dengan air menyeluruh.	Top coat baru atau anti-fouling baru: Bersihkan segala kontaminasi yang bisa mengganggu daya rekat intercoat. Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi. Top coat lama dengan lapisan yang luluh: Penghapusan dengan air tawar menyeluruh.

**KONDISI SELAMA
PENGECATAN**

Hindari pengecatan pada suhu udara dibawah 10°C dan kelembaban udara lebih dari 85%. Suhu permukaan baja minimum harus 3°C diatas titik embun udara sekitar.

PANDUAN APLIKASI

Rasio Campuran : Base : Hardener = 4 : 1 (v/v).

Umur Campuran : 5 Jam.

Range Aplikasi : 50 – 80 µm (DFT).
100 – 160 µm (WFT).

Thinner : Nippon Epoxy Thinner.

Pembersih : Nippon Epoxy Thinner

Konvensional spray direkomendasikan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Kuas direkomendasikan untuk stripe coating dan area yang sulit dijangkau. Cara aplikasi yang sesuai diperlukan untuk mencapai ketebalan lapisan yang ditentukan.

DETAIL APLIKASI

Kuas/Roller : Tambahkan maks. 5% thinner jika diperlukan.

Konvensional Spray : Tambahkan maks. 10-15% thinner jika diperlukan.

Airless Spray : *Tip Size* : 0.015" - 0.017".
Tekanan Nozzle : 140 - 170 Kg/cm².
Tambahkan maks. 5% thinner jika dibutuhkan.

Waktu Kering :	Suhu Permukaan		
	25°C	30°C	40°C
Kering Sentuh :	3 jam	2.5 jam	2 jam
Kering Keras :	16 jam	13 jam	10 jam
Kering Sempurna :	7 hari	7 hari	7 hari
Interval Pengecatan	16 jam	13 jam	10 jam
Selanjutnya :			

Catatan: Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antar lapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman saja. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembapan udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dll. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

**REKOMENDASI SISTEM
PENGECATAN**

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **NIPPON EA4 FINISH**:

Primer:

- Nippekote Primer
- Nippon 8048/ 8048 MIO/ 8048GF/ 8048 ZP QD
- Nippon 9049/ 9049GF
- Penetrating Epoxy Primer
- Nippon 9200SF
- Nippe 2000 EP Primer Surfacer

Intermediate:

- Nippekote AC II
- Nippon 8048/ 8048 MIO/ 8048GF/ 8048 ZP QD
- Nippon 9049/ 9049GF
- Epoxy Mortar

Cat Akhir:

- Nippon EA4 Finish

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi profesional.

KEMASAN

<u>Unit</u>	<u>Base</u>		<u>Hardener</u>	
	Volume	Ukuran Wadah	Volume	Ukuran Wadah
5 L	4 L	5 L	1 L	1 L
20 L	16 L	20 L	4 L	5 L

PENYIMPANAN

Umur Simpan: Base : 24 bulan (25 °C)

Hardener : 24 bulan (25 °C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.

**INFORMASI
KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN
LINGKUNGAN KERJA**

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut

DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS**JAKARTA (Head Office)**

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

SURABAYA

Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941