



DESKRIPSI PRODUK

EASYWASH adalah cat premium berbasis akrilik yang memiliki warna yang mewah dan menawan, diformulasi khusus untuk memperindah dinding interior untuk waktu yang lebih lama. Cat ini memiliki daya tutup sempurna dengan hasil akhir yang halus dan mewah, serta melindungi dinding interior dari kotoran sehingga dinding rumah Anda akan tetap bersih dari noda. **EASYWASH** dilengkapi dengan Teknologi *Silver-Ion Anti-Bacterial* yang dapat membantu melindungi secara efektif dari berbagai jenis kuman. Aman untuk keluarga dan ramah lingkungan karena rendah VOC (*Volatile Organic Compounds*), rendah bau dan tidak mengandung timbal, merkuri atau formaldehida.

Catatan: VOC adalah bahan kimia yang ada di udara, berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

REKOMENDASI PENGGUNAAN

EASYWASH direkomendasikan untuk dekorasi dan melindungi permukaan dinding bagian dalam yang terbuat dari pasangan bata, plester, batu bata, dan *fiberboard*.

SPESIFIKASI

Tipe Cat	: Akrilik Emulsi.
Warna	: Putih dan warna-warna pilihan.
Tampilan	: <i>Matt</i> klasik.
Non-Volatile	: $53 \pm 2\%$.
Berat Jenis (SG)	: 1.39 ± 0.03 kg/L.
Daya Sebar Teoritis	: 9-11 m ² /L /lapis.

PERSIAPAN PERMUKAAN

Substrat	Persiapan Permukaan	
	Minimum	Rekomendasi
Permukaan sudah dicat	Bersihkan seluruh kontaminasi yang dapat mengganggu daya rekat <i>intercoat</i> . Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.	Bersihkan seluruh kontaminasi yang dapat mengganggu daya rekat <i>intercoat</i> . Pengecatan yang melebihi interval pengecatan maksimum akan membutuhkan pembersihan/pengikisan dan/atau aplikasi lapisan tambahan, tergantung kondisi.



KONDISI SELAMA PENGECATAN

Hindari pengecatan jika kadar alkali pada >pH 9 dan kadar kelembapan >16% dengan Protimeter atau >6 dengan Elcometer. Hindari pengecatan pada suhu udara di bawah 10°C dan kelembapan udara lebih dari 85%.

PANDUAN APLIKASI

Range Aplikasi : 30–40 µm (DFT).
Pelarut : Air
Pembersih : Air

DETAIL APLIKASI

Kuas/Rol : Tambahkan 5–10% air jika dibutuhkan.
Air Spray : Tambahkan 20–30% air jika dibutuhkan.
Airless Spray : Tambahkan maks. 10% air jika dibutuhkan.

Waktu Kering : Suhu Permukaan	<u>25°C</u>	<u>30°C</u>	<u>40°C</u>
Kering Sentuh	40 menit	30 menit	25 menit
Kering Keras	1.5 jam	1 jam	30 menit
Kering Sempurna	7 hari	7 hari	7 hari
Interval Pengecatan	2 jam	2 jam	2 jam

Selanjutnya

Catatan:

Jika waktu pelapisan “diperpanjang”, konsultasikan dengan Nippon Paint untuk persiapan permukaan yang direkomendasikan untuk mencapai daya rekat antarlapisan yang optimal.

Data yang diberikan harus dianggap sebagai pedoman. Waktu pengeringan aktual sebelum pelapisan ulang mungkin lebih pendek atau lebih lama, tergantung pada ketebalan film, sirkulasi udara, kelembapan udara, sistem cat dasar, persyaratan untuk penanganan awal dan kekuatan mekanis, dan lain-lain. Sistem lengkap dapat dijelaskan pada lembar sistem, di mana semua parameter dan kondisi khusus dapat dimasukkan.

REKOMENDASI SISTEM PENGECATAN

Sistem pengecatan berikut ini direkomendasikan untuk **EASYWASH**:

Primer:

- ALKALI-KILLER SEALER WHITE
- 8200 PREMIUM INTERIOR SEALER
- 8000 EXPRESSKOTE SEALER

Cat Akhir:

- EASYWASH

Untuk pilihan sistem pelapisan untuk aplikasi yang berbeda, lihat brosur produk atau hubungi Nippon Paint untuk rekomendasi profesional.

**KEMASAN**

Unit	Base	
	Volume	Ukuran Wadah
0.9 L	0.9 L	0.9 L
2.5 L	2.5 L	2.5 L
20 L	20 L	20 L

PENYIMPANAN**Umur Simpan:**

Base : 36 bulan (25°C)

Suhu yang lebih tinggi selama penyimpanan dapat mengurangi umur simpan dan dapat menyebabkan pembentukan gel dalam kaleng. Perubahan suhu juga dapat memperpendek umur simpan. Simpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik, jauhkan dari sumber panas dan nyala api.

**INFORMASI
KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN
LINGKUNGAN
KERJA**

- Produk ini ditujukan untuk penggunaan aplikator profesional. Lihat tampilan informasi keselamatan pada wadah dan lembar data keselamatan (SDS) sebelum menggunakan produk. Gunakan produk ini di area dengan sirkulasi udara yang baik, hindari kontak dengan kulit, tumpahan pada kulit harus segera dihilangkan dengan pembersih, sabun, dan air.
- Mata harus dibilas dengan air dan segera cari pertolongan medis setelah kontak dengan produk ini.
- Selama aplikasi, tidak diperbolehkan menyalakan api, melakukan pengelasan, dan merokok. Harus ada sirkulasi udara yang baik.
- Jika Anda ragu tentang kesesuaian penggunaan, lihat Nippon Paint untuk saran lebih lanjut.



DISCLAIMER

Informasi dalam lembar data ini diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman praktis terbaik Nippon Paint. Pengguna dapat berkonsultasi dengan Nippon Paint tentang kesesuaian produk secara umum untuk kebutuhan mereka dan praktik aplikasi spesifik meskipun tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna untuk menentukan kesesuaian produk untuk penggunaan khusus pengguna. Kondisi substrat dan aplikasi tidak berada dalam kendali Nippon Paint. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan, jaminan, atau persyaratan tersirat lainnya yang akan berlaku untuk Produk. Nippon Paint tidak dan tidak dapat menjamin hasil yang mungkin diperoleh pengguna dengan menggunakan produk. Dalam keadaan apa pun Nippon Paint tidak akan bertanggung jawab kepada pengguna atas segala jenis kerugian (baik langsung maupun tidak langsung) meskipun Nippon Paint telah diberitahu sebelumnya. Sejalan dengan kebijakan Nippon Paint untuk pengembangan berkelanjutan, Nippon Paint berhak mengubah produk dan informasi dalam lembar data ini tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pengguna bertanggung jawab untuk memeriksa dengan Nippon Paint versi terbaru dari lembar data ini. Lembar data ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Jika terjadi ketidakkonsistenan, versi Bahasa Inggris yang akan berlaku.

PT NIPSEA PAINT AND CHEMICALS

JAKARTA (Head Office)

Jl Ancol Barat I/A5/C No. 12
Jakarta 14430, Indonesia
T: (+62-21) 690 0546
F: (+62-21) 692 7778 / 690 0540
E: enquiry@nipponpaint-indonesia.com
www.nipponpaint-indonesia.com

SURABAYA

Jl Raya Veteran No. 258
Gresik 61123
Jawa Timur, Indonesia
T: (+62-31) 398 1536
F: (+62-31) 398 2285

PURWAKARTA

Jl Raya Subang, Desa Cijaya
Kec. Campaka, Purwakarta
Jawa Barat, Indonesia
T: (+62-264) 205 944-8
F: (+62-264) 205 941